



脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物

说明

UV485是二官脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物树脂，具有优异的耐水性、耐热性和耐候性，耐水煮性好，对各类塑胶基材附着力佳，上镀性好。推荐用于UV胶，UV油墨，UV涂料。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤ 2号
外观（25℃）	透明液体
粘度（cps, 60℃）	4000-8000
官能基	2
UV有效成份（%）	100

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

耐水性佳
耐热性佳
耐候性佳
丰满度高
固化速度快

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

UV胶
UV油墨
UV涂料

其它相关产品

无