



聚氨酯丙烯酸酯低聚物

说明

UV484是一支三官聚氨酯丙烯酸酯树脂，对亚克力、三聚氰胺板，金属，陶瓷等难附着基材附着力良好，流平性能优异，颜料润湿性好，剥离强度高，耐水煮性能突出。推荐用于三聚氰胺板附着力底漆，金属基材附着力底漆。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤ 2号
外观（25℃）	水白透明液体
粘度（mPa.s, 25℃）	200-1000
UV有效成份（%）	100
官能基	3
酸价	< 3

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

附着力好
耐水煮
湿润性好
流平性佳

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

粘结胶
金属UV
玻璃UV
UV油墨

其它相关产品

无