



溶剂型脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物

说明

CS4025是一支溶剂型脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物，其震动耐磨优异、柔韧性佳、耐黄变性佳、与金属附着力佳、可以做玻纤处理剂提高良率。适用于金属UV面漆、震动耐磨UV面漆。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤2号
外观（25℃）	无色至微黄透明液体
粘度（mPa.s, 25℃）	500-2000
UV有效成分（%）	60
酸值（mgKOH/g）	<8
铅笔硬度（PET）	H

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

震动耐磨优异
柔韧性佳
耐黄变性佳
与金属附着力佳
玻纤处理剂提高良率

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

金属UV面漆
震动耐磨UV面漆

其它相关产品

无