



CS5135P

脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物与纯丙烯酸酯混合物(不含有机锡)

说明

CS5135P是不含有机锡脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物与纯丙烯酸酯混合物，具有耐黄变性佳、高光泽、高硬度及耐刮耐磨性优异、金属附着力好等特性，特别适用于真空镀铝UV面漆及各种金属UV面漆。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤ 2号
外观（25℃）	透明或微浑液体
粘度（mPa.s, 25℃）	6500-11000
UV有效成分（%）	65

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在正常储存状况下，安全储存期可达十二个月。

特性

高光泽
高硬度
耐磨性优异
耐黄变性佳
与金属附着力佳

使用注意事项

对眼睛与皮肤有轻微刺激性。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

塑胶（PC、ABS）真空镀铝UV面漆
金属（铜、铝、不锈钢）UV面漆

其它相关产品

无