



不含有机锡脂肪族聚氨酯丙烯酸酯低聚物

说明

GN8604P是一支不含有机锡的高硬度的六官聚氨酯丙烯酸酯低聚物树脂，其分子官能度高，固化快，粘结力强，表现出优良的宏观物化性能。客户可以使用不含有机锡的植入式树脂来装配他们的涂料等，非常适合用于人体可穿戴设备的涂装，从而提高生产效率、产量和降低对人体的伤害。

包装

净重20kg桶

净重200kg桶

规格

色号（铁钴比色法）	≤ 2号
外观（25℃）	无色至微黄透明液体（常温下带蓝光）
粘度（mPa.s, 30℃）	20000-40000
UV有效成分（%）	100
铅笔硬度（PET）	3H
官能基	6
折射率	1.498

储存

为了防止发生聚合胶化反应，请储存于室内阴凉通风处，远离阳光和热源，最佳储存温度为10-35℃。在温度不高于40℃且密闭避光储存状况下，安全储存期为十二个月。

特性

耐磨性佳
耐化性佳
耐候性佳
附着性佳, 粘结性好
固化速度快
与色精、颜料相溶性、流平性、润湿性佳

使用注意事项

对眼睛与皮肤有刺激性、皮肤接触可致过敏。操作时请戴防护手套，避免直接接触皮肤、眼睛和衣物。如不慎接触，请及时用肥皂水冲洗干净（眼部请用大量清水冲洗并送医），详细说明请参阅MSDS，包括标签、储存、运输等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态相关资料。

用途

真空电镀UV面漆
耐黄变硬涂层
电子产品、化妆品喷涂罩光漆
UV丝印油墨
其它聚合物粘接力与耐候性改性剂

其它相关产品

无